



REKMA Trading, spol. s r.o.

Mendlova 3298/11

690 03 Břeclav

Česká Republika

www.rekma.net

TECHNICKÝ LIST

CRAFCO

GEOTAC HS

PART NO. 33207, 33209, 33211, 33212

ŘÍJEN 2009

ČTĚTE PŘED POUŽITÍM PRODUKTU

VŠEOBECNĚ Crafcro GeoTac HS je samolepicí voděodolná membrána používaná při konstrukcích silnic, mostovek, izolacích a jiných konstrukčních aplikacích, kde je požadovaná voděodolná izolace. GeoTac HS je složen ze speciálně navržené polymery modifikované asfaltové voděodolné přilnavé membrány, která je připevněna na tkané polypropylenové textilii vysoké pevnosti. GeoTac HS je dodáván v několika šířkách a délkách navinutý v rolích opatřených odstranitelnou fólií chránící přilnavou část. Přilnavá část pevně přilne k většině povrchů přičemž vytváří vysoce efektivní izolaci proti vlhkosti. Netkaná textilie na vrchní straně naopak poskytuje nelepivou, flexibilní, tuhou, odolnou vrstvu která chrání membránu před následnou pokládkou koberce nebo jinými konstrukčními operacemi. Použití GeoTac HS je snadné. Stačí jen vyndat z krabice, rozbalit na připravený povrch silnice přičemž se současně odejme fólie, aby se odkryla samo-přilnavá vrstva a následně se převálcuje, aby se zajistila jeho pozice. GeoTac HS je ideální pro různé izolační aplikace jako dálnice, mostovky, trhlíny a spáry na silnicích, parkovací garáže a povrchy na které přijde položit asfalto-betonový kryt nebo jiný typ povrchové úpravy. Polyesterová textilie používána v GeoTac je odolná teplotám asfalto-betonových krytů do 177°C (350°F) a za horka aplikovaným závlivkovým hmotám až do teploty 191°C (375°F).

POSOUZENÍ SHODY Crafcro GeoTac HS splňuje požadavky „ředitelství silnic a dálnic“ většiny států (v USA) pro vysoce stabilní voděodolné membrány pro silnice a mosty. Specifikace požadavků jsou následující:

Vlastnost*	Testovací metoda	Požadavek
tloušťka	ASTM D1777	0.065" (1,65mm) min.
trhová pevnost v tahu	ASTM D4632	220 lb (968 N) min.
roztlačnost	ASTM D4632	15% min.
odolnost vůči proražení	ASTM E154	300 lb (1344N) min.
propustnost	ASTM E96, Method B	0.10 US perms max.
pružnost	ASTM D146 (modifikováno)	Vyhovuje při -25°F (-31.7°C)
(1/4" (6.35mm) mandrel 180°bend, 2 second)		

* poznámka: Odběr vzorků v souladu ASTM D146

APLIKACE Před použitím si uživatel musí přečíst a řídit se návodem k použití pro GeoTac a GeoTac HS, aby se zaručila volba správného produktu, postup přípravy vozovky, aplikační metody, použití a dodržení bezpečnostních opatření. Tento návod je dodáván s každou paletou.

BALENÍ GeoTac HS je produkován v rolích o šířce od 30.5 do 122 cm (12"- 48"). Role jsou baleny na paletách o rozměrech 102 x 122cm (40" x 48"). GeoTac HS je k dostání v následujících šířkách a délkách.

číslo výrobku	šířka role In / m	délka role Ft / m	pokrytí rolí ft ² / m ²	počet rolí na paletě	počet rolí v kontejneru	pokrytí paletou ft ² / m ²	hmotnost/paleta Lb / kg
33207	12 / 0.305	100 / 30.50	100 / 9.30	48	1152	4800 / 446	1800 / 816
33209	18 / 0.457	100 / 30.50	150 / 13.95	32	768	4800 / 446	1800 / 816
33211	36 / 0.915	50 / 15.20	150 / 13.95	25	600	3750 / 348	1430 / 648
33212	48 / 1.220	50 / 15.20	200 / 18.60	20	480	4000 / 372	1520 / 689

* Poznámka: váha palety je přibližná

SKLADOVÁNÍ GeoTac HS produkty musí být skladovány uvnitř při teplotě nepřesahující 49°C (120°F) a drženy v suchu

ZÁRUČNÍ VYHLÁŠENÍ CRAFCO, Inc. garantuje, že produkty CRAFCO splňují všechny aplikovatelné EN, ASTM, AASHTO Federální nebo Státní /USA specifikace v čase dodávky. Používejte jenom techniky, které jsou schváleny pro přípravu a instalaci. Společnost CRAFCO, Inc. nenese zodpovědnost za nesprávně aplikované nebo chybně použité produkty. Reklamace vůči Crafcro, Inc., se souhlasem Crafcro, Inc. jsou omezeny do výšky výměny nevyhovujícího produktu nebo navrácením (plně nebo částečně) nákupní ceny od Crafcro, Inc. Všechny nároky na záruku musí být uplatněny nejpozději do tří (3) měsíců od použití nebo dvanácti (12) měsíců od dodacího termínu, podle toho co nastane dřív. Všechny nároky na záruku po uvedeném termínu nebudou akceptovány. **Pro optimální výkony dodržujte doporučení pro aplikaci Crafcro .**